

Fertigmörtel

Mortier prêt à l'emploi



Schnellbinder

Mortier à prise rapide

pro Kessel zu 12 kg / par bidon de 12 kg	CHF 49.20
ab 22 Kessel pro Sendung / à partir de 22 bidons par envoi	CHF 45.60

Schnellbindender Fertigmörtel, gebrauchsfertig; erstarrt durch Wasserzugabe in wenigen Minuten zu einem frühhochfesten – rissfreien – wasserdichten – ausblühungs- und aggressivstofffreien Mörtel.

Anwendung

Eilige und frühhochfeste Mörtelarbeiten jeder Art. Stopfen von Wassereinbrüchen über und unter Wasser. Ab- und Vordichtungen bei normalem Wasserandrang und auf überrieselten Flächen. Wasserdichter Verschluss von Aussparungen, Distanzhalterlöchern, Kiesnestern usw. Ausbildungwasserdichter Hohlkehlen. Versetzen von Eisen- und Stahlteilen usw. Befestigung der Schachteinsteigeisen und Anmörteln des ersten Zementrohres im Kanalisationsbau.

Mischungsverhältnis

Der BIBER-RAPID Mörtel ist im Verhältnis 3 RT BIBER-RAPID auf 1 RT Wasser zu mischen.

Besonderes

Nur so viel Material anrühren wie innerhalb von 2–3 Minuten verarbeitet werden kann.

Müssen grössere Hohlräume geschlossen werden, dann ist BIBER-RAPID mit Sand abzumagern (gemäss Angaben auf dem Kessel). Nach dem definitiven Austrocknen ist BIBER-RAPID betongrau. Nicht mit anderen Zementen, Kalk oder Gips mischen.

Beschaffenheit / Lagerung

Graues Pulver. Gebinde luftdicht verschlossen und in trockenem Raum aufbewahren. Innert ca. 12 Monaten verarbeiten. Untersteht nicht der Giftgesetzgebung. BAG-Nr. 48240.

Mortier à prise rapide, prêt à l'emploi; gâché avec de l'eau donne un mortier à prise immédiate avec résistances accrues – exempt de fissures et d'efflorescences – imperméable – non agressif.

Emploi

Travaux de maçonnerie urgents et à résistances accrues immédiates. Bouchage de brèches d'eau à l'air ou sous l'eau. Imperméabilisation d'infiltrations d'humidité. Fermeture étanche de creux, trous d'entretoise, nids de gravier, joints de travail horizontaux, etc. Formation de gorges arrondies imperméables. Scellement de pièces en fer ou acier. Fixation du premier tube de canalisation et pose de gradins en fer dans les puits.

Rapport de mélange

Le mortier BIBER-RAPID doit être mélangé de 3 volumes de BIBER-RAPID pour 1 volume d'eau.

Particularités

Ne préparer que la quantité de mortier pouvant être appliquée en 2 à 3 minutes.

Pour la fermeture de creux importants, BIBER-RAPID peut être mélangé avec du sable (voir indications sur l'emballage). Après le séchage définitif BIBER-RAPID est de couleur gris-ciment. Ne pas mélanger avec d'autres liants.

Propriétés / Stockage

Poudre grise. A conserver dans un local sec en bidons fermés. Utiliser dans les 12 mois. Ne tombe pas sous la loi des toxiques. No OFSP 48240.

Teuerungsdifferenzen

infolge Entwicklung im Stahlmarkt und aktuellem Wechselkurs CHF – EUR

Auf unserer Website können Sie sich anhand einer aktualisierten Liste über die jeweils gültigen Teuerungsdifferenzen informieren:

www.aschwanden.com > Downloads > [Teuerungsdifferenzen](#)

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website:

www.aschwanden.com > Über uns > [Geschäftsbedingungen](#)

Différences de renchérissement

en raison de l'évolution du marché de l'acier et du taux de change CHF – EUR

Une liste actualisée vous permet de vous informer sur notre site web des différences de renchérissement en vigueur:

www.aschwanden.com > Downloads > [Différences de renchérissement](#)

Conditions générales

Vous pouvez télécharger les conditions actuelles sur notre site:

www.aschwanden.com > Portrait > [Conditions](#)